

DYAS[®]

QUALITY IN ALL LAYERS SINCE 1930



DYAS beech

Jsou celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev loupaných bukových dýh spojených močovino-formaldehydovým lepidlem. Směr vláken je u každé sousední dýhy na sebe kolmý. Pro své vynikající vlastnosti jako je vysoká pevnost, houževnatost, pružnost a rozměrová stabilita jsou důležitým materiálem v nábytkářské a truhlářské výrobě, při výrobě obalů, hraček a hudebních nástrojů.

www.dyas.eu

CE
Certifikát ISO9001
Certifikát PEFC



DYAS Beech

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Aplikace:

Pro své vynikající pevnostní vlastnosti jsou desky DYAS Beech používány především v nábytkářství a truhlářské výrobě.

Tloušťka:

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 mm
(jiné tloušťky po dohodě výrobce s odběratelem)

Provedení:

Celobuk – vrchní i vnitřní dýhy jsou bukové
Kombi - vrchní dýha je buková, vnitřní dýhy jsou tvořeny kombinací dřevin topol, bříza, smrk a buk

Lepení:

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636

Formát:

2 200 x 1 250 mm
2 500 x 1 250 mm
(podélné nebo příčné provedení, jiné formáty dle poptávky zákazníka)

Jakost:

B, BB, CP, C, D
(kombinace jakostí dle poptávky zákazníka)

Broušení:

Základní broušení desek se provádí brusným pásem se zrnitostí 60

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

Tloušťka	Počet vrstev	Orientační objemová hmotnost	Orientační objemová hmotnost	Tloušťková tolerance	Pevnost v ohybu (směr vláken povrchové dýhy)	
		celobuky (kg/m ³)	kombi (kg/m ³)		podélní	příční
3	3x	820	-	+0,2/-0,5	40,0 N/mm ²	20,0 N/mm ²
4	3x	710	600			
5	3x	680	650			
6	5x/4x	740	700			
8	5x	730	620			
10	5x	723	570			
12	7x	737	590			
15	8x	750	600			
18	9x	730	650			