



Prohlášení o vlastnostech

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305 ze dne 9. března 2011

DOP Č.: DOP001

1. Typ:

Dřevotřísková deska Typ: P2

2. Číslo receptury

Rec. 001

3. Použití

Desky pro interiérové vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchém prostředí

4. Označení výrobce:

EUROSPAN® E1 P2

5. Výrobce:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann i. Tirol
Rakousko

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Fabriksweg 11a
6300 Wörgl
Rakousko

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Tiroler Straße 16
3105 Unterradlberg
Rakousko

EGGER Panneaux & Décors
Usine de Rion des Landes
Avenue d'Albret – BP 1
40371 Rion des Landes Cedex 01
Francie

EGGER Panneaux & Décors
Usine de Rambervillers
ZI Blanchifontaine
88700 Rambervillers
Francie

EGGER Holzwerkstoffe Brilon
GmbH & CO. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Německo

SC EGGER România SRL
Str. Austriei 2
PO Box 38
725400 Radauti, jud. Suceava
Rumunsko

EGGER (UK) Limited
Anick Grange Road
Hexham, Northumberland
NE46 4JS
UK

EGGER (Barony) Limited
Barony Road
Auchinleck, Ayrshire
KA 18 2LL
UK

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností dle nařízení (EU) č. 305/2011 příloha V
Systém 4

7. Stavební výrobek dle harmonizované normy

EN 13986

8. Oznámený subjekt:

0765
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
Bienroder Weg 54 e
38108 Braunschweig
Německo

provedl certifikaci v souladu s EN 13986 Systém 4 a vydal osvědčení:

0765-CPD-142 Výrobce: Barony
0765-CPD-241 Výrobce: Brilon
0765-CPD-244 Výrobce: Hexham
0765-CPD-318 Výrobce: Radauti
0765-CPD-343 Výrobce: Rambervillers
0765-CPD-448 Výrobce: St.Johann
0765-CPD-503 Výrobce: Unterradlberg
0765-CPD-866 Výrobce: Wörgl

9. Prohlášení o vlastnostech

		Jednotka		Tloušťka desky			
Mechanické vlastnosti		[mm]	6 -13	13 - 20	20 - 25	25 - 32	32 - 40
Hustota	[kg/m³]	Specifická podle výrobního závodu					
Příčná pevnost v tahu EN 319	[N/mm²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
Pevnost v ohybu EN 310	[N/mm²]	11,0	11,0	10,5	9,5	8,5	
Modul pružnosti v ohybu EN 310	[N/mm²]	1.800	1.600	1.500	1.350	1.200	
Rozlupčivost EN 311	[N/mm²]	0,8					
Vlhkost desky *1 EN 322	[%]	5-7					
Obsah formaldehydu *2	[mg/100g]	E1					
Všeobecné tolerance							
Délková a šířková tolerance EN 324	[mm]	± 5,0					
Pravoúhlost EN 324	[mm/m]	≤ 2,0					
Tolerance rovnosti hran EN 324	[mm/m]	≤ 1,5					
Tloušťková tolerance EN 324 (broušené desky)	[mm]	± 0,30					
Mezní odchylka hustoty (od střední hodnoty)	[%]	± 10					
Stavebně fyzikální vlastnosti							
Třída chování při hoření							
Podle EN 13986 (>9 mm) a při hustotě ≥ 600 kg/m³		D-s2, d0 DFl- s1					
Součinitel odporu difuze vodní páry EN 13986		μ vlhká			μ suchá		
Střední hustota 600 kg/m3		15			50		
Střední hustota 900 kg/m3		20			50		
Tepelná vodivost EN 13986							
Střední hustota 600 kg/m3	[W/(m*K)]	0,12					
Střední hustota 900 kg/m3		0,18					
Zvuková absorpce EN 13986							
Frekvenční rozsah							
250 Hz do 500 Hz		0,10					
1000 Hz do 2000 Hz		0,25					
Biologická stálost EN 13986							
EN 335-3		Třída nebezpečnosti 1 (bez kontaktu se zemí; suchá 20°C/65% rel. vlhkost vzduchu)					
Zvuková izolace EN 13986		R =13 x lg(mA) + 14 (mA = plošná hmotnost desky (kg/m2))					
Obsah PCP EN 13986	[ppm]	<5					

*1 Při expedici

*2 Obsah formaldehydu:

Podle „Nařízení o zákazu chemikálií“ z října 1993 ve spojení se DiBT-směrnici o klasifikaci a dozoru u desek na bázi dřevní hmoty stran uvolňování formaldehydu z července 1994, nesmí být u povrchově neupravených dřevotřískových desek překročena hodnota naměřená perforátorovou metodou (fotometricky) 8 mg HCHO/100g atro desky při materiálové vlhkosti 6,5%. Klouzavý půlroční průměr je max. 6,5 mg HCHO/100g atro desky. Perforátorová hodnota dle DIN EN 120 jako klouzavý půlroční průměr.

Podepsán za a jménem výrobce:


Manfred Riepertinger

Produktový management životní prostředí a nosné deskové materiály

St. Johann in Tirol 27.06.2013

Doložka o předběžnosti:

Tento technický list byl vypracován podle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Navíc mohou z dalšího kontinuálního vývoje, jakož i ze změn norem a veřejnoprávních dokumentů vyplynout technické změny. Proto nemůže obsah tohoto technického listu sloužit ani jako návod k použití - ani jako právně závazný podklad.